



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PAPEL GUARDANAPO

- **Composição:** 100% celulose fibra curta proveniente de eucalipto, 100% fibras virgens e naturais.
- **Insumos utilizados na produção do papel:** Violeta (corante), Alvejante (Ótico), Auxiliar de retenção.
- **Propriedades Físicas:**

Parâmetro	Unidade	Norma Referência	18gm ²	19g/m ²
Gramatura	g/m ²	ABTCP P6/70	17,1 - 18,9	18,0 – 19,9
Espessura	mm	ABTCP P5/77	≥ 0,060	≥ 0,065
Umidade	%	ABTCP P2/70	7,0 a 8,5	7,0 a 8,5
Tração Longitudinal	gf/50mm	ISO 1924/1	1400 a 1700	1500 a 1800
Tração Transversal	gf/50mm	ISO 1924/1	900 a 1190	1050 a 1260
Tração Úmida Longitudinal	gf/50mm	ABTCP P20/69	≥ 150	≥ 150
Porosidade	(4 folhas) seg/300mL	ISO 3687	4 a 9	4,9
Alongamento	%	ABTCP P 37/77	≥ 16,5	≥ 16,5
Alvura	% ISO	NM-ISO 2470:2001	≥ 80,0	≥ 80,0

Controle Qualidade
Cambará S/A

