

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PAPEL GUARDANAPO

- **Composição:** 100% celulose fibra curta proveniente de eucalipto, 100% fibras virgens e naturais;
- **Insumos utilizados na produção do papel:** Violeta (corante), Alvejante (Ótico), Auxiliar de retenção.
- **Propriedades Físicas:**

Parâmetro	Unidade	Norma Referência	18g/m²	19g/m²	21g/m²
Gramatura	g/m ²	ABTCP P6/70	17,1 - 18,9	18,0 – 19,9	20,0 – 22,0
Espessura	(16 folhas) mm	ABNT NBR 14966	≥ 0,060	≥ 0,065	≥ 0,068
Tração longitudinal	gf/ 50mm	ISO 1924/1	1400 a 1700	1500 a 1800	1800 a 2000
Tração Transversal	gf/ 50mm	ISO 1924/1	900 a 1190	1050 a 1260	1350 a 1550
Tração Úmida Longitudinal	gf/ 50mm	ABTCP P20/69	≥ 150	≥ 150	≥ 150
Porosidade	(4folhas) seg./300ml	ISO 3687	4 a 9	4 a 9	4 a 9
Alongamento	%	ABTCP P37/77	≥ 16,5	≥ 16,5	≥ 16,5
Alvura	% ISO	NM – ISO 2470:2001	≥ 80,0	≥ 80,0	≥ 80,0
Umidade	%	ABTCP P2/70	7,0 – 8,5	7,0 – 8,5	7,0 – 8,5